

Technische Fiche [1]

MICRO ART MC PATINE [2]

SECILTEK [4]

Geeft vorm aan ideeën [4]

EGALVANISEERDE / METALLIC DECORATIEVE AFWERKING [3]

1. Beschrijving [5]

De MICRO ART MC PATINE is een metallic decoratieve afwerking op basis van een acrylemulsie en geparelde pigmenten op basis van gemodificeerde mica's [6]. Het is een semi-transparant product, waardoor de uiteindelijke afwerking afhangt van de kleur van de ondergrond waarop het wordt aangebracht [7].

2. Toepassingsgebied [8]

De MICRO ART MC PATINE wordt gebruikt op verticale binnenoppervlakken om het MICRO ART-systeem een metallic afwerking te geven [9]. Door verschillende applicatietechnieken te gebruiken, kunnen diverse soorten afwerkingen worden gegarandeerd [10].

3. Productkenmerken [11]

Algemene Kenmerken [12]	Metallic in de kleur [12]
Kleur [12]	Beschikbaar in 3 kleuren: [12] <ul style="list-style-type: none">• GOLD (Goud) [12]• SILVER (Zilver) [12]• BRONZE (Brons) [12]
Rendement [12]	6 tot 8 m ² /L per laag (1) [12]

Dichtheid [12]	1,05 ± 0,05 [12]
Vaste stofgehalte (volume) [12]	25 ± 1% [12]
Droogtijd [12]	3 uur (2) [12]
Vluchtige organische stoffen (VOS) [12] (Wetsbesluit n° 181/2006 cat. A/sub.I: 2007 - 300 g/l en 2010 - 200 g/l) [12]	Het product bevat maximaal 15 g/l [12]

(1) Afhankelijk van het type toepassing [13].

(2) Deze waarden vereisen constante omstandigheden van luchtvochtigheid (max. 70%) en temperatuur (23°C) en dit is de oppervlakkige droogtijd, waarbij de volledige doordroging 24 uur bedraagt [14].

4. Applicatie [15]

a) Voorbereiding van de ondergrond [16]

De MICRO ART MC PATINE mag alleen worden aangebracht op het MICRO ART-systeem na het aanbrengen van een laag acryl sealer MICRO ART AD 91, en nadat deze naar behoren is opgeschuurd en gestofzuigd om een uitstekende hechting aan de ondergrond te garanderen [17].

b) Applicatie [18]

Vóór het aanbrengen moet het product worden geroerd tot het volledig homogeen is [19].

Breng de MICRO ART MC PATINE aan op de vooraf opgeschuurde en naar behoren gestofzuigde MICRO ART AD 91 met behulp van een spaan. Verdeel het in één of twee lagen met een tussentijd van minimaal 3 uur tussen de lagen, afhankelijk van de bestaande weersomstandigheden [20].

MICRO ART MC PATINE [32]

Vervolgens, en na de droogtijd van de gekozen nieuwe afwerking van MICRO ART MC PATINE, moet deze worden beschermd met de applicatie van 2 tot 3 lagen zijdeglans acryllak - MICRO ART AD 45 - of hoogglans acryllak - MICRO ART AD 46, afhankelijk van de gewenste afwerking, gebruikmakend van de aanbevolen technieken in de technische fiches van de producten [35].

c) Beperkingen [36]

- Het rendement van de MICRO ART MC PATINE moet worden gerespecteerd zoals eerder aangegeven om een goede afwerking te garanderen [37].
- De MICRO ART MC PATINE mag niet worden aangebracht bij omgevings- en ondergrondtemperaturen lager dan 5°C of hoger dan 30°C, en bij een relatieve luchtvochtigheid van de lucht van meer dan 70% [38].
- De MICRO ART MC PATINE moet gedurende ten minste 7 dagen (bij 20°C) worden beschermd tegen de inwerking van vocht, condensatie en water [39].
- De MICRO ART MC PATINE mag niet worden toegepast op vloeren of in zones met voetgangersverkeer [40].
- De applicatieruimtes moeten geventileerd worden [41].

d) Aanvullend advies [42]

Voeg geen enkel ander product toe aan de MICRO ART MC PATINE; het moet worden aangebracht zoals het is gepresenteerd in de originele verpakking [43].

5. Verpakking en Houdbaarheid [44]

Verpakking: [45] Emmers van 1 en 5 liter [46].

Houdbaarheid: [47] 12 maanden, mits de originele verpakking ongewijzigd, goed gesloten en onverdund blijft, en opgeslagen wordt in omstandigheden beschermd tegen extreme temperaturen en vochtigheid [48]. Droge en koele plaatsen [49].

6. Hygiëne en Veiligheid [50]

(RAADPLEEG ALTIJD HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT) [51]

- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid [52].
- Vermijd contact met de huid en de ogen [53].
- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen [54].
- In geval van contact met de ogen onmiddellijk en overvloedig spoelen met water en een deskundige raadplegen